



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 2008333 호

1. 신 청 인

- 업체명 : (주)휴인텍
- 주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-3

2. 시 료 명 : 폴리에스터 흡음단열재 32K 50T

3. 접수일자 및 접수번호 : 2020. 12. 29. / 제2008333호

4. 시험결과

시험항목		시험기준	시험결과			비고
			1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	10초 이내	0.0초	0.0초	0.0초	
	잔 신 시 간	30초 이내	0.0초	0.0초	0.0초	
	탄 화 면 적	50 cm ² 이내	32.9 cm ²	28.5 cm ²	29.2 cm ²	
	탄 화 길 이	20 cm 이내	11.6 cm	7.6 cm	8.3 cm	

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)


시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.

시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2019-2호) 제7조

5. 시험담당자 : 이화학분석부 류충현 대리 (연락처 : 031-289-2975)

2021년 1월 27일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

총 : 1페이지 중 1페이지

의뢰시험과 관련하여 시험담당자의 금품, 향응, 편의제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 클린신고센터(☎031-289-2990)로 연락주시기 바랍니다.