



의뢰시험성적서

제 2008335 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)휴인텍
- 주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-3

2. 시료명 : 폴리에스터 흡음단열재 45K 25T

3. 접수일자 및 접수번호 : 2020. 12. 29. / 제2008335호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
45도 연소 시험	잔염시간	10초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	잔신시간	30초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	탄화면적	50 cm ² 이내	20.1 cm ²	18.5 cm ²	18.7 cm ²
	탄화길이	20 cm 이내	5.6 cm	5.4 cm	5.4 cm

용도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.

시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2019-2호) 제7조

5. 시험담당자 : 이화학분석부 류충현 대리 (연락처 : 031-289-2975)

2021년 1월 27일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 흉보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

총 : 1페이지 중 1페이지